

FICHE TECHNIQUE Nr.202

# hydroALKYD Hochglanz



## I. Description du matériau

Vernis à base de résines alkydes et de copolymères PU, diluable à l'eau, offrant une optique brillante extrême. Vernis de haute qualité offrant aux surfaces traitées une résistance particulièrement élevée ; ce vernis est respectueux de l'environnement, car basé sur des résines alkydes et aqueuses. Il a, en outre, d'excellents pouvoirs couvrant et gommant, aux excellentes propriétés de mise en oeuvre, ainsi qu'un suivi fantastique.

Pour des laques brillantes extrêmes sur des supports de bois ou métal, traités préalablement avec une couche de fond, applications intérieures et extérieures.

Coloris	blanc.
Teneur en solides	> 60%.
Degré de brillance	brillance extrême > 90 % selon la norme DIN 67 530.
Indication	la brillance initiale des produits à base de résine alkydes à aspect satiné mat ou brillant, selon la norme COV 2010, résulte du procédé de production. Selon la teinte choisie, l'obtention de l'effet de brillance final peut se produire jusqu'à 28 jours après l'application. Cette évolution du degré de brillance est due à modification de qualité dictée par la loi et correspond aux règles reconnues de la technique.
Base liante	alkydes aqueuses et copolymères PU.
Base de pigmentation	dioxyde de titane, pigments de coloration vifs et agents de matage de haute qualité.
Teneur en solvants	< 130 g/l.
Conditionnement	2,5 l - 750 ml - 250 ml

## II. Propriétés et indications d'usage

Pouvoir couvrant/suivi/rendement	très bons.
Résistance aux intempéries/adhérence/élasticité	conformes aux normes DIN et contraintes COV.
Photostabilité	excellente.
Compatibilité	ne pas mélanger avec d'autres produits.
Dilution	à l'eau.
Application au pinceau ou au rouleau	pur (non-dilué) ajusté pour un emploi immédiat.
Durée de séchage (20 °C, 65-75 % taux d'humidité relative de l'air, couche de 60 µm d'épaisseur),	sec à la poussière après env. 30 min. et sec au toucher après env. 8 à 10 h. En milieu frais et humide, le temps de séchage s'allonge.
Rendement	10 -12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Mise en oeuvre</b>	
peut être recouvert au pinceau	après env. 14 h. (une nuit).
peut être poncée	après env. 14 h. (une nuit).
Nettoyage des instruments	à l'eau, immédiatement après l'utilisation.

